

TUNDRA 01



Composizione

42% Viscosa
38% Cotone
14% Acrilico
6% Poliestere



Altezza

Ca. 140 cm



Peso

720 g/m² (+/- 5%)



Resistenza all'abrasione

30.000 cicli Martindale
(EN ISO 12947-2)

Pilling

3/4 (EN ISO 12945-2)

Ignifugazione

California TB 117:2013
BS 5852-Part 0-1
NFPA 260:2013

Solidità alla luce

5 (EN ISO 105-B02)

Solidità allo sfregamento

Umido 4/5; Secco 4/5
(EN ISO 105X12)

Lavaggio

Lavaggio a secco
Seguire simboli ISO

Note

Tessuto tinto in filo.
Le differenze cromatiche
che si riscontrano fra i vari
lotti, sono da intendersi
normali e da valutare
con le abituali tolleranze
dei tessuti tinti in filo.
Lavorare separatamente
i vari lotti di consegna.

Composition

42% Viscose
38% Coton
14% Acrylic
6% Polyester

Width

App. 140 cm

Weight

720 g/m² (+/- 5%)

Abrasion resistance

30.000 Martindale cycles
(EN ISO 12947-2)

Pilling

3/4 (EN ISO 12945-2)

Flammability

California TB 117:2013
BS 5852-Part 0-1
NFPA 260:2013

Light fastness

5 (EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing

Wet 4/5; Dry 4/5
(EN ISO 105X12)

Cleaning

Dry-cleaning
Please see the ISO symbols

Note

This fabric is yarn-dyed.
Batch to batch chromatic
variations must be
considered as normal
and are to be evaluated
with the usual tolerance
of the fabrics pieced yarn.
Work separately different
delivery lots.

Composition

42% Viscose
38% Coton
14% Acrylique
6% Polyester

Largeur

Env. 140 cm

Poids

720 g/m² (+/- 5%)

Résistance à l'abrasion

30.000 Martindale tours
(EN ISO 12947-2)

Boulochage

3/4 (EN ISO 12945-2)

Flammabilité

California TB 117:2013
BS 5852-Part 0-1
NFPA 260:2013

Solidité à la lumière

5 (EN ISO 105-B02)

Solidité au frottement

Mouillé 4/5; Sec 4/5
(EN ISO 105X12)

Nettoyage

Lavage à sec
Se référer aux symboles ISO

Remarque

Tissu teint en fil. Il peut
y avoir des différences
chromatiques d'un lot
à l'autre dans des
proportions d'usage qui
sont à considérer selon
les normes habituelles
de tolérance en matière
de teinture en fil.
Il est préférable, lors des
confections, de ne pas
mélanger les divers lots
de teinture.

Zusammensetzung

42% Viskose
38% Baumwolle
14% Acryl
6% Polyester

Breite

Ca. 140 cm

Gewicht

720 g/m² (+/- 5%)

Scheuerfestigkeit

30.000 Martindale
Scheuertouren
(EN ISO 12947-2)

Pilling

3/4 (EN ISO 12945-2)

Feuersicherung

California TB 117:2013
BS 5852-Part 0-1
NFPA 260:2013

Lichtechtheit

5 (EN ISO 105-B02)

Reibechtheit

Nass 4/5; Trocken 4/5
(EN ISO 105X12)

Reinigung

Trockenreinigung
Gemäß ISO Symbolen

Anmerkung

Garngefärbtes Gewebe.
Farbunterschiede zwischen
den einzelnen Chargen
sind innerhalb der üblichen
Toleranzen garngefärbter
Stoffe als normal anzusehen.
Verschiedene Lieferpartien
sind separat zu verarbeiten.

Geman Textile G.&G. Srl

sede legale: via Cavour 52
23900 Lecco
magazzino: fraz. Ceresa 1
23895 Nibionno LC
onemariosirtori.com